

FICHE TECHNIQUE

MH ENDUIT STICK

ENDUIT SYNTHÉTIQUE EN CARTOUCHE 310 ML COULEUR PIERRE

PRÉSENTATION

Enduit synthétique acrylique nouvelle génération, à séchage rapide, conditionné en cartouche **pour tous les travaux d'extérieur comme la réparation des fissures, trous et/ou éclats, le collage des matériaux poreux, la réalisation de joints souples et étanches...** Il présente une finition granuleuse type «enduit» et un **large choix de coloris disponibles**, permettant de **rendre invisible vos interventions**, contrairement à un mastic classique. Il reste souple après séchage, et possède une très bonne tenue aux UV. Il est recouvrable par une peinture. Il est sans solvants, sans CMR et classé A pour les émissions de COV.



DOMAINES D'APPLICATION

Il **adhère sur tous les supports courants du bâtiment** tels que la maçonnerie, brique, tuile, pierre naturelle, enduit, bois... Il est employé pour les opérations de collage et joints de pierres de parement, le collage et la réparation de chapeaux de clôtures, le rebouchage de fissures, lézardes sur sols et murs, la réalisation de joints de dilatation et joints d'étanchéité...

MODE D'EMPLOI

Nettoyer et dégraisser les zones à traiter. Appliquer au pistolet à cartouches. Laisser durcir quelques minutes puis effectuer la finition recherchée (exemple : lissage à la spatule pour un effet lissé ou à la brosse pour un effet brossé). Attendre 48h avant recouvrement. Reboucher la cartouche après utilisation. Nettoyer les outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE : 1 heure en fine couche, 48 heures à cœur suivant l'épaisseur.
CONSOMMATION MOYENNE : 15 m de fissures de 5mm de largeur par cartouche.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas appliquer par temps de pluie. Pour les fissures profondes, appliquer une couche de finition en cas de retrait.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique :	Pâteaux
Odeur :	Caractéristique
pH :	8.50
Densité :	> 1
Solubilité :	Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +25°C. Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

UFI : UFRG-233U-S20K-RGUF

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Le remplacement d'un produit défectueux ne pourrait être demandé dans le cas d'une utilisation dans un délai supérieur à une année après la date de livraison. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour répondre à leurs questions.



4 RUE HENRI DE CHÂTELIER, ZI DE PESSAC, 33600 PESSAC - 09 86 47 97 96 - contact.mhdistribution@gmail.com

www.mh-distribution.com

MH.DISTRIBUTION

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE.

